



Meltolit

15P

DIN 8513: L-Ag15P, EN ISO 17672: CuP 284
AWS 5.8 : BCuP-5

ALLMÄN BESKRIVNING

Silverfosforkopparlod med 15% Silver som används främst för koppar-rördetaljer och kopparplåt. Silverfosforkopparlod Meltolit 15P är för hårdlödning i koppar, mässing och i viss mån stål. Produkten innehåller fosfor vilket bryter "oxiden" på grundmaterialet vid sammanfogning av kopparrör, kopparanslutningar och VVS/Kyl – detaljer! Vid lödning av mässingsdetaljer behövs separat flussmedel typ Meltolit 770. Mycket lättflytande kopparlod som tål växlande belastningar och har god ledningsförmåga.(VVS Godkänt)

ARBETSTEMPERATUR

700°C

GAS

Ac/Ox-Propan

HÖLJE

Fosforlegerat

MATERIAL

Koppar, legerad koppar, mässing och i viss mån stål.

SVETSGODSETS EGENSKAPER

<i>R_m</i> (Mpa)	<i>R_p 0,2</i> (Mpa)	<i>A</i> (%)	<i>Densitet</i> (g/cm ³)
530		8	8,4

SVETSGODSETS SAMMANSÄTTNING(%)

Cu	Zn	Ag	P	Sn	Si
80,0		15,0	5,0		

FÖRPACKNING

Dimension(mm)	∅ 1,5x500	∅ 2,0x500	∅ 3,0x500	6,0x1,0x500
	1,5x1,5x500	2,0x2,0x500	3,0x3,0x500	6,0x0,5x500
				6,0x3,0x500
Kg/förp.	1	1	1	1
Artikel nummer	9M1015R501	9M1020R501	9M1030R501	9M1000K501
	9M1015S501	9M1020S501	9M1030S501	9M1050K501
				9M1003S501