



P30 95/5

DIN 1707: L-SnAg5
EN 29453: S-Sn95Ag5

ALLMÄN BESKRIVNING

Silverlegerat tennlod för koppar, mässing, stål samt rostfria legeringar som används främst för VVS och kylindustrin. Meltolit P30 95/5 är för mjuklödning i kapillär-, rör och plåtdelar. Produkten innehåller inte flussmedel, vilket betyder att det behövs ett mjuklodsflussmedel typ "Meltolit Z" som bryter "oxiden" på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa metaller. Tenn-silver lodet fungerar utmärkt där mindre spalter och jämn fogpassning förekommer. Mycket lättflytande lod med bra färgöverensstämmelse med rostfritt. Produkten användes inom ordinär finmekanik, VVS och kylinstallationer etc.

ARBETSTEMPERATUR

221°C

GAS

Ac/Ox-Propan,
Lödkolv

HÖLJE

MATERIAL

Koppar, legerad koppar, mässing, stål, rostfritt stål

SVETSGODSETS EGENSKAPER

| <i>R_m</i> (Mpa) | <i>R_p 0,2</i> (Mpa) | <i>A</i> (%) | <i>Densitet</i> (g/cm ³) |
|----------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| | 80 | | 8,3 |

SVETSGODSETS SAMMANSÄTTNING(%)

| Cu | Zn | Ag | P | Sn | Si |
|----|----|----|---|----|----|
| | | 4 | | 96 | |

FÖRPACKNING

| Dimension(mm) | ∅ 1,5 | ∅ 2,0 | ∅ 3,0 | |
|----------------|---------------------------|---------------------------|------------|--|
| Spole (g) | 250/500 | 250/500 | 500 | |
| Artikel nummer | 9M74150001/ 9M74150501 | 9M74200001/ 9M74200101 | 9M74300011 | |

Produkten finns även som metallpasta 250g och stänger 1,5x500mm.