



OK Tubrod 14.04 1.2mm 16kg

OK Tubrod 14.04 ger ett svetsgods som är legerat med ca 2,5% Ni vilket är avsett för svetsning av låglegerade stål med krav på mycket god seghet ned till -60°C. Typiskt användningsområde är inom offshore- och tryckkärlstillverkning.

Dimensioner 1.2 och 1.4 mm är avsedda för svetsning i alla positioner vid användande av kortbåge. OK Tubrod 14.04 är avsedd för fabrikation av allmänna konstruktioner med konstruktionsstål.

Skyddsgas: Ar+20% CO2

Exempel på motsvarande tillsatsmaterial:

TIG: OK Tigrod 13.28

MAG: OK Autrod 13.28

MMA: OK 73.68

2 229 kr

OK Tubrod 14.04

1,2 mm

16 kg

Specifikation

Artikelnr: IAE1404127630

Svetsström: DC+

Diffunderbart väte: < 5 ml/100g

Legeringstyp: Low alloy steel - (2% Ni)

Sträckgräns: 460 MPa

Brottgräns: 570 MPa

Förlängning: 26 %

Ström: 100-320 A

Bågspänning: 16-32 V

Trådmatningshastighet: 1.8-12.0 mm/min

Insvetstal: 1.3-7.5 kg/h